

# MULTIPLE TUBE TYPE DISCHARGE LAMP, DISCHARGE LAMP GLOWING DEVICE, AND PHOTOCHEMICAL REACTING DEVICE

Publication number: JP11191388

Publication date: 1999-07-13

Inventor: YASHIRO TSUGIO; SUZUKI KATSUHIKO; MORITA TAKASHI; ANDO KAZU; SASAKI HIROMOTO; YONEZAWA AKIHIRO

Applicant: TORAY INDUSTRIES; TOSHIBA CERAMICS CO; TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY

Classification:

- international: **B01J19/12; H01J61/34; B01J19/12; H01J61/34; (IPC1-7): H01J61/34; B01J19/12**

- european:


Application number: JP19970360871 19971226

Priority number(s): JP19970360871 19971226

Report a data error here

## Abstract of JP11191388

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To prevent the blackening or cracking of a bulb without damaging emission characteristic by thickening both end parts of a bulb having a specified length, connecting an envelop tube housing an arc tube and a feed member thereto, and supporting the end part of the arc tube by a support member. **SOLUTION:** The whole length of the arc tube bulb of a discharge lamp L is set to 0.5-4.0 m, and the range of 1/3 from both ends of the bulb is thickened. A first envelop 2 for the arc tube 1 supports the arc tube 1 in the inner part through support members 4A, 4B. A second envelop 3 houses and supports the first envelop 2 in the inner part through support members 5A, 5B, and gaseous nitrogen or an inert gas is sealed therein. The second envelop 3 has a pair of feed pins 32a, 32b forming a feed part on the outside of a sealed part 31, and a pair of feed bodies 51a, 51b used also as support body to be connected to the feed pins 32a, 32b, insulators 52a, 52b mounted on the tips thereof, and guide bars 53a, 53b consisting of metal wires are provided in the inner part thereof.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-191388

(43) 公開日 平成11年(1999) 7月13日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

F I

H 0 1 J 61/34

H 0 1 J 61/34

E

B 0 1 J 19/12

B 0 1 J 19/12

C

審査請求 未請求 請求項の数4 O L (全 9 頁)

(21) 出願番号 特願平9-360871

(22) 出願日 平成9年(1997)12月26日

(71) 出願人 000003159

東レ株式会社

東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

(71) 出願人 000221122

東芝セラミックス株式会社

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

(71) 出願人 000003757

東芝ライテック株式会社

東京都品川区東品川四丁目3番1号

(72) 発明者 八城 次男

愛知県名古屋市中港区大江町9番地の1 東

レ株式会社名古屋事業場内

(74) 代理人 弁理士 大胡 典夫 (外1名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 多重管形放電灯および放電灯点灯装置ならびに光化学反応装置

(57) 【要約】

【課題】 発光特性を損なうことなくバルブの黒化やクラックの発生を防止できる多重管形金属蒸気放電灯および点灯装置ならびに光化学反応装置を提供することを目的とする。

【解決手段】 両端部から1/3以内の範囲の肉厚を中間部肉厚より厚肉化した円筒状のセラミックスバルブ11を有するとともにこのバルブ11の両端部にそれぞれ電極18a、18bが封装された長尺の発光管1と、この発光管1両端の電極18a、18bに接続された給電部材24a、24bと、これら発光管1および給電部材24a、24bを収容するとともに一端に給電部を設けてなる外囲管2と、この外囲管2内の両端部にそれぞれ設けられた発光管1の端部を支持するサポート部材4A、4Bとを備えている多重管形金属蒸気放電灯Lおよびこの放電灯Lの点灯装置ならびに上記放電灯Lと点灯装置とを有る光化学反応装置Cである。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 両端部から1/3以内の範囲の肉厚を中間部肉厚より厚肉化した円筒状のセラミックスバルブを有するとともにこのバルブの両端部にそれぞれ電極が封装された長さ0.5～4.0mの発光管と；この発光管両端の電極に接続された給電部材と；これら発光管および給電部材を収容するとともに一端に給電部を設けてなる外囲管と；この外囲管内の両端部にそれぞれ設けられた発光管の端部を支持するサポート部材と；を具備したことを特徴とする多重管形放電灯。

【請求項2】 上記発光管および給電部材を収容した外囲管が、さらに一つ以上の外囲管内に配設されていることを特徴とする請求項1に記載の多重管形放電灯。

【請求項3】 点灯回路と；この点灯回路の出力側に接続された上記請求項1または2に記載の多重管形放電灯と；を具備したことを特徴とする放電灯点灯装置。

【請求項4】 上記請求項1または2に記載の多重管形放電灯からなる光源と； 上記請求項3に記載の放電灯点灯装置と；この光源を収容する反応槽本体と；を具備したことを特徴とする光化学反応装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は光化学反応などのような主として産業用に使用される、発光管が長尺な多重管形の高圧金属蒸気放電灯およびこの放電灯の放電灯点灯装置ならびにこれら放電灯と放電灯点灯装置とを用いた光化学反応装置に関する。

## 【0002】

【従来の技術】高圧金属蒸気放電灯の発光管は、耐熱性、耐圧性、耐蝕性などに優れているアルミナ( $Al_2O_3$ )などのセラミックスからなる透光性材料がバルブとして用いられ、その両端には電極部が封着されている。そして、この発光管バルブ内には点灯中に蒸発して所定のランプ電圧となる水銀や発光金属および始動を容易にするためのアルゴンやキセノンなどの不活性ガスが封入されている。

【0003】また、この種の放電灯は発光管バルブの保温、給電部材やサポート部材などの金属材料の酸化防止、有害紫外線の遮断のために外囲管が必要とされ、外囲管内を真空または窒素を含む不活性ガスの雰囲気保ち、上記発光管をサポート部材を介し外囲管内に支持させた少なくとも二重管以上の多重管構造となしている。このような多重管形の高圧金属蒸気放電灯の一種に、光化学反応装置などの光源として使用される特別な波長の可視光線や紫外線などを放射する放電灯がある。これは或る特別な波長の光が、特定の光化学反応を促進することからなされたもので、光化学反応装置において、反応液を収容した反応槽本体に上記光源としての高圧金属蒸気放電灯を浸漬して、この放電灯から放射される光線により反応液を化学反応させるようになっている。

【0004】この種用途の放電灯は、発光管を石英ガラスや硬質ガラスからなる長尺な円筒状の外囲管内に収容した密封型の多重構造となっていて、垂直な姿勢で反応槽内に浸漬されるとともに外囲管内には反応液が侵入しないようになっている。この反応槽本体は反応効率を高めるため深くなっていて、これに応じて発光長の大きな放電灯が必要で、したがって、外囲管の長さが数十cmから数mに及ぶものとなるとともに十～数十KWレベルに大電力化されたものとなる。

【0005】そして、このような多重構造の高圧金属蒸気放電灯は、上記長尺な円筒形外囲管端部の封止部に給電端子を設けるとともに外囲管内に給電線を兼ねるサポート部材を配置し発光管の支持と電気的な接続をなしている。このサポート部材は発光管端部の支持部と発光管バルブ端部の外周に巻装された金属板からなる保持バンドおよび外囲管内面に弾接する板ばねを有していて、これら板ばねにより上記発光管を外囲管の軸線位置に支持している。

【0006】そして、この高圧金属蒸気放電灯は発光管バルブ両端に設けた電極に電圧を印加して、電極間にアーク放電を生起させ、このアーク放電の熱により発光管バルブの温度を上昇させている。この発光管バルブの温度上昇により内部の水銀やハロゲン化合物などの発光金属が蒸発して、金属原子はその元素特有のスペクトルで発光する。そして、ランプ特性は発光金属の蒸発によって変化するが、最冷部温度の上昇がおさまり温度変化がなくなると一定の蒸気圧となり安定した特性になる。

## 【0007】

【発明が解決しようとする課題】このような高圧金属蒸気放電灯において、発光管バルブ端部の電極近傍に黒化が発生して早期に発光効率の低下を来したり、希ではあるがバルブにクラックの発生をみて短寿命になることがある。そして、この原因を追及したところ、発光管バルブの肉厚に起因することが分かった。

【0008】これは、上述したように長さが数十cmから数mに及ぶ放電灯は、発光管長さも長く重量も大であり、また、発光効率を高めることを要するため、発光管バルブの肉厚の薄肉化がはかられている。すなわち、薄肉化されているとバルブの光透過率は高く発光効率はよくなるが、熱容量が小さいので温度が高くなり、特に点灯時放電起点で高温となる電極近傍と対応する部分はバルブの形成材料であるアルミナ( $Al_2O_3$ )などの昇華が多くなり黒化が速いとともに薄肉化されているので機械的な強度も低下し破損し易くなる。

【0009】この発明が解決しようとする問題点は、光化学反応用など特に長尺の発光管を用いた高圧金属蒸気放電灯において、発光管バルブの端部近傍に早期黒化を招いたりクラックを生じる虞があるということである。

【0010】本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、発光特性を損なうことなくバルブの黒化やクラック

の発生を防止できる多重管形金属蒸気放電灯および光化学反応装置を提供することを目的とする。

【0011】

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1に記載の多重管形放電灯は、両端部から1/3以内の範囲の肉厚を中間部肉厚より厚肉化した円筒状のセラミックバルブを有するとともにこのバルブの両端部にそれぞれ電極が封装された長さ0.5～4.0mの発光管と、この発光管両端の電極に接続された給電部材と、これら発光管および給電部材を収容するとともに一端に給電部を設けてなる外囲管と、この外囲管内の両端部にそれぞれ設けられた発光管の端部を支持するサポート部材とを具備したことを特徴とする。

【0012】この高圧金属蒸気放電灯放電灯は、通電時、両電極間に生起する放電熱により、発光管のバルブは特に放電起点となる両電極の先端部に近い部分が最も高温になる。しかし、このバルブの端部近傍は中間部に比べてその肉厚を厚肉化してあり、熱容量が増えて熱に対する応力が高まっているためクラックの発生がないとともにバルブ形成材料のアルミナ( $Al_2O_3$ )の昇華も少なく黒化の発生も低減できる。

【0013】この発明が適用される放電灯の発光管バルブの全長は、0.5～4.0mの長尺のもので、長さが0.5m未満のものでは電力や重量が小さく特に本発明の技術を用いなくても不具合を生じることがない。また、長さが4.0mを超えると電極間の放電が維持できなくなって所定の出力が得られないという不具合がある。

【0014】また、このバルブの厚肉化する部分は、バルブ両端から1/3の範囲内ならばよく、これが1/3の範囲を超えると光透過率の低下を招き発光効率が低下するので好ましくなく、これは放電灯の出力、発光管バルブの寸法や材料に応じ適宜決めることができる。また、バルブの端部近傍の厚肉化部分と中間部の薄肉化部分との肉厚勾配(肉厚/距離(長さ))が急な程その部位に熱応力が集中して好ましくなく、肉厚勾配は緩い程よいが1/100～50/100程度あれば局部的な熱応力は緩和され強度的に耐えることができる。

【0015】また、上記厚肉化する部分や肉厚勾配は、放電灯の電力やバルブの各部寸法によって適宜選ぶことができる。

【0016】また、発光管バルブの厚肉化する部分は、バルブの端部からでもあるいはエンドキャップとの気密性を考慮してバルブ端部は薄肉化してあってもよく、少なくとも電極と対向する部分から放電路側に向かい厚肉化されていればよい。

【0017】本発明の請求項2に記載の多重管形放電灯は、発光管および給電部材を収容した外囲管が、さらに一つ以上の外囲管内に配設されていることを特徴とする。

【0018】外囲管は一重のものに限らず、二重や三重などの多重管としても上記請求項1に記載したと同様な作用を奏する。

【0019】本発明の請求項3に記載の放電灯点灯装置は、点灯回路と、この点灯回路の出力側に接続された上記請求項1または2に記載の多重管形放電灯とを具備したことを特徴とする。

【0020】通常の点灯回路装置を利用して容易に点灯させることができる。

【0021】本発明の請求項4に記載の光化学反応装置は、上記請求項1または2に記載の多重管形放電灯からなる光源と、上記請求項3に記載の放電灯点灯装置と、この光源を収容する反応槽本体とを具備したことを特徴とする。

【0022】光化学反応装置として、上記請求項1ないし請求項3に記載された作用を奏する光源と放電灯点灯装置とを備えているので、放電灯に起因する黒化やクラックなどの事故が少なく安定な化学反応を得ることができる。

【0023】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。図1ないし図4は本発明に係る光化学反応用などの光源として垂直点灯で用いられる大出力の可視光放射用の多重管形のここでは三重構造(外囲管は二重)の高圧金属蒸気放電灯Lを示し、図1は一部切欠概略正面図、図2は図1中の発光管を示す一部切欠拡大正面図、図3は図2中の発光管の上方側の要部を示す一部切欠拡大正面図、図4は図1中の発光管の上方側支持部を示す一部切欠拡大正面図である。

【0024】図中1は発光管、2は両端に封止部を有する石英ガラスや硬質ガラスからなる円筒状の第1の外囲管で、内部にサポート部材4A、4Bを介し発光管1を支持している。また、3は第2の外囲管で、硬質ガラスからなる長尺円筒状の下端が略半球状に閉塞されているとともに上端が封止され、内部にサポート部材5A、5A、5Bを介し上記第1の外囲管2を収容支持しているとともに内部には窒素や不活性ガスが封入してある。

【0025】上記第2の外囲管3は封止部31の外部に給電部となる一対の給電ピン32a、32bを、内部にはこの給電ピン32a、32bに接続した一対の支持体を兼ねた給電体51a、51bと、この給電体51a、51bの先端部に取付けられた絶縁碍子52a、52bと、この絶縁碍子52a、52bに取付けられた金属線からなる案内棒53a、53bとが設けてある。

【0026】また、上記サポート部材5A、5A、5Bは、第1の外囲管2の両端部に嵌合された金属板をリング状に折曲して形成したホルダ54a、54bと、この両ホルダ54a、54bの側面に設けられた金属板を屈曲するなどして弾性が付与されたばね体(図示していない。)と、下方側のホルダ54bに設けられた金属板か

らなるU字形のばね体55を十字状に組合せたものから構成されている。そして、サポート部材5A、5Bは、側面に設けられたばね体(図示していない。)および下方側のU字形のばね体55とが、外囲管3の内壁に当接することによって、第1の外囲管2を第2の外囲管3のほぼ同心軸上に支持している。また、この第1の外囲管2の上方側のホルダ5A、5Aには2個の中空の摺動管56a、56bが固定されていて、この摺動管56a、56b内には上記の案内棒53a、53bが挿入されている。

【0027】また、図中6Aは第1の外囲管2の上方側に接続される給電線、6Bは下方側に接続される給電線で、それぞれ的一端は給電体51a、51bと絶縁碍子52a、52bとの間にナット57により固定されている。そして、上記の下方側に接続される給電線6Bは、第2の外囲管3内に配設される大部分が石英ガラスからなる絶縁管61で覆われている。そして、上記給電ピン32a、32b、給電体51a、51bおよび給電線6A、6Bで給電部材を構成している。

【0028】また、第1の外囲管2は図1に示すように両端に基端部をなすステム21a、21bが封止られ、このステム21a、21bにバンド22a、22bで固定された金属線からなる支持棒23a、23a、23b、23b(並行配設されているため一方しか見えない。)の先端に発光管1を支承したサポート部材4A、4Bが取付けられているとともにステム21a、21bからは上記給電線6A、6Bに接続した給電部材を構成するリード線24a、24bが延在されサポート部材4A、4Bに接続している。

【0029】また、図1中、25、25、…は外囲管2の内壁に弾接するよう金属板で形成された板ばね部材で支持棒23a、23bの複数箇所に所定の間隔を隔てて固定されている。また、26、26、…はリード線24aに取付けられバリウム(Ba)などからなるリング状のゲッタ材で、このゲッタ材26、26、…は高周波加熱により蒸発させ第1の外囲管2の内壁面上に蒸着してゲッタ膜を形成し、外囲管2内の不純ガスを吸着するようにしている。

【0030】また、上記発光管1は、アルミナ( $Al_2O_3$ )などからなる透光性のセラミックバルブ11の両端部に耐熱性の接着剤16を介し略円錐状をなすニオブ製のエンドキャップ15、15が気密に封止接合してある。17はエンドキャップ15に気密に接合された排気管を兼ねる細管で、内部にはそれぞれタングステン線を三重に密巻きした電極18a、18bを支持する電極軸19a、19bが固定されている。また、この発光管1バルブ11内には所定量のナトリウムと水銀および始動補助用にキセノンガスが封入されている。

【0031】また、上記発光管1のセラミックバルブ11の外形は、図2および図3に要部を拡大して示すよ

うに、バルブ11の端部近傍12が中間部14および最端部13に対し大径で、中間部14および最端部13がたとえば外面側を研削により小径化した小径部となっている。すなわち、端部近傍12のバルブ肉厚は中間部14および最端部13に対し厚肉となっていて、光の直線透過率は厚肉化した端部近傍12をE1とし、薄肉化した中間部14をE2としたとき、光の直線透過率比E1/E2が0.4~0.95の範囲にある。

【0032】なお、バルブ11の最端部13を小径化するのとは必須でなく、この場合は後述するようにエンドキャップ15との気密接合性を向上するためおよび発光管1の固定を確実にするためである。

【0033】そして、この発光管1は金属板から型抜きしたサポート部材4A、4Bにより支持される。このサポート部材4A、4B(ここでは上方側のサポート部材4Aを図4を参照して説明する。)は周囲にフランジ部41を有する半円状の一对のカバー体を端縁部において溶接して形成した円筒状のカバー42と、中央の細管17に巻装した挟持部材43と、上記フランジ部41を切り起こすかまたは別体のL字形を取付けることによって形成した係止片44(一方は裏側で見えない。)とからなる支持部および係止片44に取付けられた保持バンド7とからなる。

【0034】そして、発光管1の細管17が挟持部材43に溶接され、この挟持部材43の端部は上記カバー体42の端縁部においても溶接やねじにより固定されていて、上記フランジ部41、端縁部、カバー42、挟持部材43でもって発光管1のサポート部材4A、4Bの支持部を構成している。

【0035】また、発光管1のバルブ11外径を端部近傍12より小径とした最端部13には帯状に切断した耐熱性のアルミナウール75、75などの緩衝材を介して上記の保持バンド7、7が巻装され、バンド7、7の端縁部71を少なくとも各1本のねじ72で止めることによって固定している。そして、このときバルブ11の最端部13に巻かれたアルミナウール75は、保持バンド7の幅より少々広くエンドキャップ15側に少々突出させているとともにこの突出部76はバンド7で緊締されている部分より厚肉としてある。

【0036】また、上記上方側サポート部材4Aのカバー体42のフランジ部41には2個の中空の摺動管46、46が固定されていて、この摺動管46、46内には上記上方側のステム21aに支持された案内棒23a、23aの先端が挿入され、また、上記下方側サポート部材4Bは上記下方側のステム21bに支持された支持棒23b、23bの先端に固定されていて、発光管1は第1の外囲管2内のほぼ中心に軸支されている。なお、図示していないがカバー体42の周囲などサポート部材4A、4Bには外囲管2内壁に当接するばね体が設けられている。

【0037】また、8は高融点金属たとえばモリブデン線、タングステン線、レニウム線、タンタル線やタングステン・レニウムなどの合金線などからなる可撓性の近接導体で、上記下方側に配設された給電線6Bに接続して、先端部81が発光管1の上方側の電極18aに対向した位置の外囲管2外壁に設けられている。

【0038】この近接導体8は、第1の外囲管2の外表面近くを発光管1の軸に対して並行でなく斜行や巻回して延在していてもよく、また、少々弛みがあってもよい。なお、図中45は重合された挟持部材43の固定および給電線24aを接続固定しているねじである。また、上記において上方側に円筒状のカバー42を設けたが、同様なカバーを下方側にも設けてもよく、このカバー42で発光管1管端部の保温を行うことができる。

【0039】上記構成の多重管形の高圧金属蒸気放電灯Lは、放電灯点灯装置たとえば図5に示す昇圧トランスと安定器などを有する点灯回路Eの出力側E1に接続して点灯する。すなわち、点灯回路Eを介し給電ピン32a、32bに電圧を印加すると、上方の電極18aには給電ピン32a-給電体51a-給電線6A-第2の外囲管2のリード線24a-サポート部材4Aの挟持部材43-発光管1の細管17-電極軸19a-電極18aへ、また、下方の電極18bには給電ピン32b-給電体51b-給電線6B-第2の外囲管2のリード線24b-サポート部材4Bの挟持部材43-発光管1の細管17-電極軸19b-電極18bおよび給電線6B-近接導体8-先端部81へと通電される。

【0040】この通電によって放電は、まず導体間隔が最も接近している上方側電極18aと近接導体8の先端部81との間に生起し、この近接導体8と同電位の下方側電極18bへと移行していき、最終的には発光管1内の電極18aと電極18bとの間で継続され、所定の発光が行なわれる。

【0041】そして、この高圧金属蒸気放電灯放電灯Lは、通電時、電極18aと電極18b間に生起する放電熱により、発光管バルブ11は特に放電起点となる電極18aと電極18b間で両電極18a、18bの先端部に近い部分が最も高温になる。しかし、このバルブ11の端部近傍12は中間部14に比べてバルブ11の肉厚を厚肉化しているのでバルブ11強度が高くなるとともに、厚肉化によりバルブ11の熱容量が増加し、この分温度上昇が抑制される。この温度上昇が抑えられると最高温度付近の温度勾配が緩和され、発生する熱応力が小さくなり、クラックの発生がないとともにバルブ11形成材料のアルミナ( $Al_2O_3$ )の昇華も少なく黒化の発生も低減できる。

【0042】また、バルブ11の全体の肉厚を従来の肉厚より厚肉化することも考えられるが、厚肉化すると機械的強度は高まるが光透過率の低下を招くので、中間部14は従来と同程度の肉厚で差支えない。

【0043】このバルブ11の厚肉化する部分は、両端から1/3の範囲内ならばよく、これが1/3の範囲を超えると上述したように光透過率の低下を招き発光効率が低下するので好ましくなく、これは放電灯Lの出力、発光管バルブ11の長さ、径などの寸法や材料に応じ適宜決めることができる。

【0044】また、バルブ11の端部近傍12の厚肉化部分と中間部14の薄肉化部分との肉厚勾配(肉厚/距離)が急な程その部位に熱応力が集中して好ましくなく、肉厚勾配(肉厚/距離(長さ))は緩い程よいが1/100~50/100程度あれば局部的な熱応力は緩和され強度的に耐えることができた。

【0045】また、図示の実施の形態のようにバルブ11の最端部側の外面側に小径化した最端部13を有する場合は、端部に接合されたエンドキャップ15による段部および厚肉化した端部近傍12との境には肉厚差による段部があり、この部位にアルミナウール75を介在させて保持バンド7を巻装すればアルミナウール75が最端部13から逸脱することがない。したがって、このアルミナウール75およびこのアルミナウール75に巻装された保持バンド7が移動することがない。

【0046】また、この保持バンド7端縁部71、71の固定は、複数本のねじで行うこともよいが、単に1本のみのねじ72の方が他のねじを締めたとときの影響がなく、アルミナウール75を略均一な応力で巻付けることができ好ましい。

【0047】そして、このような放電灯Lは点灯中の放電の輻射熱によって発光管1が高温度になり、内側の第1の外囲管2および外側の第2の外囲管3を含む管内の部材、すなわち発光管1を含むサポート部材4A、4B、5A、5Bや近接導体8なども高温度になり熱膨張する。

【0048】この熱膨張や消灯時の収縮に対して、発光管1はサポート部材4Aのフランジ部41上に設けた中空の摺動管46、46が第1の外囲管2のステム21aに支持された案内棒23a、23aの表面上を滑動することによってこの伸縮を吸収できる。また、第1の外囲管2はサポート部材4A、4Bのホルダ54a上に設けた中空の摺動管56a、56bが案内棒53a、53bの表面上を滑動することによってこの伸縮を吸収できる。さらに、サポート部材5A、5Bはばね体55が管内壁に弾性的に当接しているだけであるので、管軸方向および径方向の伸縮を摺動により容易に移動できる。

【0049】また、発光管1は最端部13の全周に耐熱性、柔軟性および弾力性を有するアルミナウール75を介在して保持バンド7で保持されているのでこのアルミナウール75および保持バンド7が移動することがなく、確実な支持を行うことができるとともに端部を均一に保温してランプ電圧のばらつきを低減できる作用も奏する。



【0050】上述した構成の高圧金属蒸気放電灯Lはたとえば図6にその一部を示す光化学反応装置Cに組込まれ使用される。図6においてC1は光化学反応槽本体で、放電灯Lは第2の外囲管3の封止部31側を上にした状態で、すなわち、垂直状態で反応槽本体C1の反応液C2内に浸漬されている。図中C3は蓋体、C4はパッキングである。

【0051】この光化学反応装置Cにおいて、上記放電灯Lはたとえば上述した図5に示す点灯装置の回路Eの出力側E1に接続され点灯される。そして、この点灯により放電灯Lからは所定波長の発光が行なわれ、反応液C1に光を照射して光化学反応を起こさせることができる。

【0052】そして、この放電灯Lは上述したように発光部（電極18a、18b間）間、特に電極18a、18bと対向する近傍のバルブ11内壁面の黒化の進行も遅く発光効率の低下が少ないとともに短寿命の発生がなく、反応装置の効率を向上できる。また、作業に多大な手間を要する放電灯Lの交換などの回数を減少して生産性を向上できる。

【0053】なお、本発明は実施の形態に限定されない。たとえば上述した実施の形態では、発光管バルブ11の最端部13の外径をも小径化したが、図7に示すように大径化したままで中間部14のみを小径化してもよい。もちろん、この場合もバルブ11の最端部13において保持バンドによる支持が行われる。また、バルブ11の中間部14の小径化は外面側ではなく、図7中に点線で示すように内面側を研削して形成することも差支えなく、最端部13はエンドキャップとの気密接合性を高めるための真円度を得よう内面側が小径化してあってもよい。

【0054】また、発光管バルブ端部と保持バンドとの間にアルミナウールなどの緩衝材を介在させたが、緩衝材を介在させなくても直接に保持バンドを巻装して支持させるようにしてもよい。

【0055】また、発光管を囲繞する外囲管は二重のものに限らず、一重や三重などの多重管であってもよく、発光管および最外囲管以外は気密構造となっていなくてもよい。

【0056】また、上記実施の形態では多重管形の高圧金属蒸気放電灯として高圧ナトリウムランプについて述べたが、水銀を封入した水銀灯や水銀とハロゲン化物を封入したメタルハライドランプなどであってもよく、放射光も可視光放射用に限らず紫外線放射用あるいは可視光と紫外線放射用の放電灯であってもよい。

【0057】また、発光管を形成するバルブ材質はアルミナに限らず他の材質の透光性セラミックスであってもよく、外囲管を形成するバルブ材質も実施の形態のものに限らず他の材質であってもよい。

【0058】さらに、発光管などを支持するサポート部

材の構造や材質は実施の形態に限るものではなく、金属部材の材質は耐熱性、耐蝕性などを考慮してニオブ、ステンレスやニッケルなどを適宜選べばよい。

【0059】さらにまた、上記実施の形態中で記述した上方側または下方側とは便宜上のものであって、実用際には上下逆転してもよいことはいうまでもない。

【0060】

【実施例】本発明を50KWの高圧ナトリウムランプに適用した実施例を説明する。外觀構造は図1～図4に示す実施の形態のものとはほぼ同構成の放電灯Lで、発光管1のバルブ11は、アルミナ管（熱膨張率約 $8.0 \times 10^{-6}$  K）からなり、発光管1のバルブ全長Bは約1750mm、発光長（両電極18a、18b先端部間隔）Dは約1620mm、内径約48.0mm、肉厚はそれぞれの端部から約25mmの長さ範囲の最端部13部分では約1.3mm、また、この最端部13部分に続く端部近傍12部分（t3）では長さ約300mmの範囲に亘り約1.75mm（光の直線透過率30～38%）、さらに、中間部14部分（t4）では長さ約1020mmの範囲に亘り約1.3mm（光の直線透過率40～54%）で、端部近傍12部分と中間部14部分との肉厚変化は約10mmの間で肉厚勾配（肉厚/距離（長さ））は $0.45\text{mm}/10\text{mm}=0.045$ とした。（この肉厚の形成はバルブ11の外表面を研削することにより行った。）また、発光管1バルブ11両端部のエンドキャップ15の細管17に支持された電極軸19a、19bにはタングステン線を三重に密巻きした電極18a、18bが固定されている。また、このバルブ11内には所定量のナトリウムと水銀および始動補助用にキセノンガスが封入されているまた、内側の第1の外囲管2は長さ約230cm、外径約8cmの石英ガラスからなり、内部は真空にしてある。さらに、外側の第2の外囲管3は長さ約290cmで外径約13cmの硬質ガラスからなり、内部に窒素が封入してある。

【0061】この放電灯Lおよび従来の放電灯（バルブ11各部の肉厚約1.3mmのもの）を各100本、通常の使用状態（垂直で点滅）で累計約10,000時間点灯した結果、従来の放電灯では約1/3の発光管1に破損が発生したのに対して、本発明の放電灯Lには異常の発生はなく、正常な点灯を行うことができた。

【0062】

【発明の効果】請求項1の発明によれば、放電起点に近く最も高温となる部分のバルブの肉厚を中間部に比べて厚肉化してあり、熱容量が増して熱に対する応力が高まっているためクラックの発生がないとともにバルブ形成材料の昇華も少なく黒化の発生も低減できる、発光効率が向上できるとともに短寿命の発生のない品質の向上した高圧金属蒸気放電灯を提供することができる。

【0063】また、請求項2の発明によれば、発光管を囲繞する外囲管は、一重であっても二重以上であって

も、上記請求項1に記載と同様な効果を奏する。

【0064】また、請求項3の発明によれば、安定した点灯特性を得ることができる。

【0065】さらに、請求項4の発明によれば、上記請求項1ないし3に記載された効果を奏する光源と放電灯点灯装置とを備えているので、反応装置の効率を向上できる。また、放電灯に起因する事故が少なく交換などの回数を減少してメンテナンスが容易であるとともに所定の化学反応を来す光化学反応装置を提供することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の多重管形放電灯の実施の形態を示す一部切欠概略正面図である。

【図2】図1中の発光管を示す一部切欠拡大正面図である。

【図3】図2中の発光管の上方側の要部を示す一部切欠拡大正面図である。

【図4】図1中の発光管の上方側支持部を示す一部切欠拡大正面図である。

【図5】本発明の多重管形放電灯の点灯回路装置の実施の形態を示す概略回路図である。

【図6】本発明の光化学反応装置の実施の形態を示す一部切欠概略正面図である。

【図7】本発明の多重管形放電灯の他の実施の形態の要部を示す一部切欠拡大正面図である。

#### 【符号の説明】

L：多重管形放電灯

1：発光管

11：バルブ（セラミックスバルブ）

12：端部近傍

13：最端部

14：中間部

2：第1の外囲管

3：第2の外囲管

18a、18b：電極

24a、24b：給電部材（リード線）

4A、4B、5A、5B：サポート部材


6A、6B、32a、32b：給電部（給電線、給電ピン）

C：光化学反応装置


C1：反応槽本体

E：点灯回路

【図1】




【図2】







【図3】




【図4】




【図5】



【図7】



【図 6】




---

フロントページの続き

(72)発明者 鈴木 克彦  
愛知県名古屋市港区大江町 9 番地の 1 東  
レ株式会社名古屋事業場内  
(72)発明者 森田 敬司  
千葉県東金市小沼田1573番地 8 号 東芝セ  
ラミックス株式会社東金工場内

(72)発明者 安藤 和  
千葉県東金市小沼田1573番地 8 号 東芝セ  
ラミックス株式会社東金工場内  
(72)発明者 佐々木 博基  
東京都品川区東品川四丁目 3 番 1 号 東芝  
ライテック株式会社内  
(72)発明者 米沢 昭弘  
東京都品川区東品川四丁目 3 番 1 号 東芝  
ライテック株式会社内